

Technisches Datenblatt

ME009

FACADE MEMBRANE XL

FASSADENBAHN XL

11-08-2026 / V 1

Beschreibung

illbruck ME009 ist eine großformatige (3,2m x 50m), diffusionsoffene Fassadenmembran aus Polypropylen-Vlies mit einer speziellen Schutzbeschichtung gegen UV-Einwirkung.

Eigenschaften und Hauptvorteile

- 3,2m-Großformat - ideal für Modulares Bauen
- luft- und regendicht
- W1 Wassereinwirkungsklasse gegen Durchdringung mit Wasser
- schnelle und einfache Anbringung
- hoch-diffusionsoffen
- schwarzes, unbedrucktes Erscheinungsbild

Verwendungszweck

ME009 ist eine hoch-diffusionsoffene, wind- und wasserdichte Folienmembran zum Schutz von Wandelementen im industriellen Holzbau, auf Holzkonstruktionen und Bauelementen, die einen temporären, mehrmonatigen Wetterschutz benötigen. Sehr gut für die geschoßhohe Umhüllung von Raummodulen im Rahmen einer mehrmonatigen Bauzeitenabdichtung. Ebenso geeignet auf Wärmedämmung, beispielsweise bei geschlossenen Vorhangfassaden.

Verfügbare Farbe

Anthrazit

Haltbarkeit

12 Monate

Lagerung

Kühl, trocken, in Originalverpackung. Nicht UV-Strahlung und direkter Bewitterung aussetzen.

Technische Information

Abmessungen		3,20m x 50m
Brandverhalten	EN 13501-1 / DIN 4102	Klasse E / B2
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	EN1928	W1
Maximale Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung	EN 12311-1	170 / 140 N/50mm
Weiterreißwiderstand längs/quer	EN 12310-1	80 N / 90 N
Wasserdampfdiffusion	DIN EN ISO 12572	0.02 m
Luftdurchlässigkeit	EN 1026	< 0,1 m³/h+m+(daPa)n
UV-Beständigkeit		6 Monate
Verarbeitungstemperatur		- 5 °C to + 40 °C
Temperaturbeständigkeit		- 40 °C to + 100 °C

Technisches Datenblatt

ME009

FACADE MEMBRANE XL

Verarbeitung

Falls die Folie partiell mit dem Baukörper mittels doppelseitiger Klebebänder verbunden werden soll, ist für einen trockenen, staub- und fettfreien Untergrund zu sorgen.

Gewährleistung

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter +49 2203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.